

多功能奈米塗料

多功能奈米塗料是二十一世紀突破性護膜產品，適用於各式材質，兼具耐熱、耐候、高延展性、不易老化、防水、耐污等優點，經測試通過 5,000 小時加強型(等於一般 10,000 小時)耐候試驗，可延長素材的使用年限。






產品特性：

- ★ 耐酸、耐鹼、耐熱
- ★ 抗紫外線、耐腐蝕
- ★ 不剝離、不起泡、不粉化
- ★ 乾燥時間快，噴、刷均可
- ★ 耐鹽霧、耐候佳
- ★ 高附著性、自潔性佳

應用範圍：

如水泥建物內外牆、玻璃、磁磚、各種金屬、鋁、不銹鋼、木質材料、塑膠、電路板防水、車體烤漆及防銹等。



使用方法：

兩劑型，配比（4 比 1），拌合後須在 2 小時內使用完畢。

物性規範：

項目	品質
耐侯性試驗	5000 小時測試，其粉化評級為 10 級
耐鹽霧性試驗	2000 小時測試，其腐蝕等級為 10 級
耐沸水性	經 1 小時浸泡 95°C 沸水試驗塗膜無起泡起皺軟化變白混濁剝離等現象
耐鹼性	經過 336 小時 5% 氫氧化鈉溶液試驗，無明顯異狀
耐熱性	≥300°C，經 2 小時耐熱試驗，無龜裂、起泡、剝離及粉化現象
耐酸性	經過 336 小時 30% 硫酸溶液試驗，無明顯異狀
耐汽油性	經過 72 小時浸泡 95/92 無鉛汽油試驗，無明顯異狀
耐污染性	通過白板筆測試無異狀
耐溶劑性	二甲苯常溫下 24 小時無異狀
鉛筆硬度	經測試其硬度達 3H 以上
耐鹽水性	經過 72 小時浸泡 5% 鹽水試驗，無明顯異狀。
重金屬測試	不含以下（鉻、汞、鋇、硒、銻、鎘、砷、鉛）重金屬

順智興業股份有限公司 612 台灣省嘉義縣太保市嘉太工業區光復路 30 號

電話：+886 5 237-4576 傳真：+886 5 238-7997

www.sj-tsair.com.tw E-mail: sj@sj-tsair.com.tw